CONTESSE CLICK STONE / CARRE

		CLICK STONE CARRE ISOCORE 9.0
KONSTRUKTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCCIÓN		2 MM LVT - 5 MM ISOCORE - 2MM IXPE PA
THICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESSORE / ESPESOR		9.0 MM
NUTZSCHICHT / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / CAPA DE DESGASTE		0.55 MM
STRAPAZIERKLASSE / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / CLASE DE UTILIZACIÓN	EN 16511 EN ISO 10874Z	CLASS 33 CLASS 42
BESCHICHTUNG / PROTECTION / RIVSTIMENTO / REVESTIMIENTO		PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
STRUKTUR / STRUCTURE / STRUTTURA / RELIEVE		IRE COIN
ABGESCHRÄGT / BISEAUTÉ / BISELLATURA / BISELADO		YES
ABMESSUNG DER DIELEN / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / TAMAÑO DE LAMA		605 X 605 MM
KARTONVERPACKUNG / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / EMBALAJE DE CARTÓN		1.83 M^2/PACK 5 TILES
VERPACKUNG AUF PALETTE / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / EMBALAJE DE PALÉ		73.2 M^2 40 CARTONS
NETTO-BRUTTO-GEWICHT PRO PALETTE / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE / PESO NETTO - LORDO À PALETTA / PESO BRUTO-NETO POR PALÉ		712 KG / 722 KG
IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE / ISOLAMENTO ACUSTICO / AISLAMIENTO DE SONIDO DE IMPACTO	ISO 717-2	21 DB
STUHLROLLENWIDERSTAND / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS	EN 425	NO DAMAGE
EFFEKT VON MÖBELBEINEN / DEFORMATION AUX PIEDS DES MEUBLES / EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFECTO DE PATA DE MUEBLE	EN 424	NO DAMAGE
THERMISCHER WIDERSTAND / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / RESISTENCIA TÉRMICA	EN 12664	0.0621 M^2 K/W
ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO	EN 1815	◂2.0 KV
VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE A L'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / RESISTENCIA AL DESGASTE	EN 13329	▸ 4000 CYCLES
SCHLAGBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX CHOCS / RESISTENZA ALL'URTO / RESISTENCIA A LOS IMPACTOS	EN 13329+A1	1450 MM
LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE / FORZA DI BLOCCAGGIO / FUERZA DE BLOQUEO	ISO 24334	LONG SIDE ▸ 3.26 KN/M SHORT SIDE ▸ 6.16 KN/M
RESTEINDRUCK / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / MARGEN RESIDUAL	EN ISO 24343-1	◂ 0.20 MM
DIMENSIONSSTABILITÄT / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / ESTABILIDAD DIMENSIONAL	EN ISO 23999	◂ 0.25 %
BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO	EN ISO 9239-1	BFL-S1 BFL
FORMALDEHYD-EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	EN 717-1	CLASS E1
GARANTIE FÜR PRIVATGEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO		25 YEARS
GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL		10 YEARS